

KOKYBĖS PAŽYMĖJIMAS

KALCIO SULFATAS (GIPSAS) 97%

Kiti pavadinimai (sinonimai):	Kalcio sulfatas, gipsas, lipdymo gipsas
Kilmės šalis:	Rusija
Išfasavimas:	1kg, 2kg, 5kg, 25kg
CAS. Nr.:	10034-76-1
EINECS Nr.:	600-067-1

Parametras	Norma	Rezultatas
Pagrindinės medžiagos CaSO ₄ , %	≥99,0	99,76
Standartinė konsistencija (normalus tankis - vandens suvartojimas vidutinio mobilumo tirpalui gauti), %	ne daugiau kaip 41 proc. nuo gipso masės	39
Šlifavimo smulkumas (didžiausias likutis ant sieto, kurio akučių dydis 0,2 mm), %	≤1,00	0.24
Mėginio pluošto stiprumas nuo sukietėjusio tirpalo, po 2 val., MPa	Lenkimas ne mažiau	6
	Spaudimas ne mažiau	18
Stingimo laikas, min	Pradžią, ne anksčiau	4,5
	Pabaiga, ne vėliau	20
Metalo priemaišų kiekis gaminiuose, mg/kg	≤10	2

<i>Partijos numeris</i>	
<i>Pagaminimo data</i>	
<i>Geriausias iki.</i>	<i>Nenurodyta</i>

Išrašymo data: 2022-08-18

Vadovaujantis gamintojo išduotu originaliu sertifikatu

Buveinės adresas:

UAB „Lerochemas“
Laukininkų g. 26-21
Klaipėda
Lietuva

www.lerochem.eu

tel. 867550384
el.p. info@lerochem.eu

Kontaktai:

i.k. 305084382
PVM kodas: LT100012307318
AB „Swedbank“
A/s LT497300010158209569