

KOKYBĖS PAŽYMĖJIMAS

TALKAS (farm grade)

Kiti pavadinimai (sinonimai):	Magnio silikato hidroksidas
Kilmės šalis:	IN
Išfasavimas:	1kg, 2kg, 5kg, 25kg
CAS. Nr.:	14807-96-6
EINECS Nr.:	238-877-9

Parametras	Norma	Rezultatas
Baltumas, Y	Min 92,5	93,24
Baltumas, %	Min 97	98,4
Tankis, g/cm ³	2,75-2,80	2,77
Drėgmės kiekis (105 ^o C), %	Max 0,2	0,034
Bendras aerobinių mikroorganizmų skaičius, cfu/g	Max 100	<10
Mielės ir pelėsiai, cfu/g	Max 100	<10
Identifikacija A, B, C	Teigiamas	atitinka
Nuostolis po deginimo (1000 ^o C sauso), %	Max 7,0	5,38
Kietumas pagal Mohs skalę	1	1
Asbesto kiekis	Neaptiktas	atitinka
Likutis ant sieto 150 μm (100 mesh), %	0	0
Dalelių dydis D10, μm	Max 5	3,998
Dalelių dydis D50, μm	Max 25	17,688
Dalelių dydis D90, μm	Max 60	50,979
Šarmingumas/rūgštingumas	Atitinka	Atitinka
Tirpumas vandenyje, %	Praktiškai netirpus	Atitinka
Tirpumas 96% etanolyje, %	Praktiškai netirpus	Atitinka
Tirpumas praskietose rūgštyse, %	Praktiškai netirpus	Atitinka
Tirpumas praskiestuose šarmuose, %	Praktiškai netirpus	Atitinka
Aliuminio kiekis, % (m/m)	Max 2,0	0,253
Kalčio kiekis, % (m/m)	Max 0,9	0,234
Geležies kiekis, % (m/m)	Max 0,25	0,0314
Magnio kiekis, % (m/m)	17,0-19,5	19,1
Švino kiekis, ppm	Max 10	<0,5

Partijos numeris	05-P
Pagaminimo data	
Geriausias iki	

Išrašymo data: 2024-03-11

Vadovaujantis gamintojo išduotu originaliu sertifikatu

Buveinės adresas:

UAB „Lerochemas“
Laukininkų g. 26-21
Klaipėda
Lietuva

www.lerochem.eu

tel. 867550384
el.p. info@lerochem.eu

Kontaktai:

i.k. 305084382
PVM kodas: LT100012307318
AB „Swedbank“
A/s LT497300010158209569